



EPODUR

WATERVERDUNBARE 2-COMPONENTEN EPOXYVERF VOOR VLOEREN

TOEPASSINGEN

Betonvloeren van garages, kelders, hobby- en wasruimten, egalisatievloeren

EIGENSCHAPPEN

Waterverdunbaar en zo goed als reukloos
Goed hechtend op gladde ondergrond.
Slijtvast.
Goed bestand tegen alkali, zwakke zuren, zoutwater, oliën, alifatische oplosmiddelen

SAMENSTELLING

| | |
|--------------------|--|
| BINDMIDDEL | waterige emulsie van twee componenten epoxy |
| PIGMENT | rutiel titaandioxide en lichtechte kleuropigmenten |
| OPLOSMIDDEL | water |

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De te behandelen ondergrond moet droog, vast en proper zijn. De vloer vooraf reinigen met Formule MC en grondig naspoelen met water.

VERWERKING

Beide componenten goed mengen.
Met een rol in 2 of 3 lagen aanbrengen op een voorbereide ondergrond.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.
De eerste laag eventueel met maximum 5 % water verdunnen
De tweede laag steeds onverdund aanbrengen

VERBRUIK

6 - 10 m²/l

DROOGTIJDEN

Stofdroog na 4 à 8 uur.
Overschilderbaar na 12 à 20 uur
uitgehard na 7 dagen

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

KENMERKEN

| | |
|------------------------|---|
| DENSITEIT | 1.29 kg/l |
| VLAMPUNT | . |
| GLANSWAARDE | halfglanzend - 40 - 70 (ASTM 60) |
| VASTSTOFGEHALTE | in gewicht: ca 42.24 % in volume: ca 25.78 % |

KLEUREN


Rood, grijs, groen en beige

VERPAKKINGEN

| | |
|------------------|--------|
| STANDAARD | 1l, 4l |
|------------------|--------|

Datum laatste wijziging: 2006-10-17

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).



EPODUR

WATERVERDUNBARE 2-COMPONENTEN EPOXYVERF VOOR VLOEREN

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is **EPODUR** minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5°C en 35 °C

VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

minimale verwerkingstemperatuur : 13 °C
Maximale relatieve vochtigheidsgraad : 70 %
Vorstvrij bewaren
EPODUR niet toepassen op vloeren die onderhouden werden met zeep
EPODUR niet verspuiten
Veiligheid en hygiëne : raadpleeg de veiligheidsfiche

Datum laatste wijziging: 2006-10-17

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).