



# EPOFIX

## WATERVERDUNBARE KLEURLOZE EPOXYPRIMER .

### TOEPASSINGEN

Goed fixerende en watervaste grondlaag voor alle minerale ondergronden zoals pleister, metselwerk, cementeerwerk, betonpannen, kunstleien, bitumineuze producten (b.v. roofing).

Fixerende grondlaag voor verpoederde verflagen buiten.

Grondlaag in het verfsysteem Coating M30, Leienverf en **EPODUR**.

Als kleurloze toepassing zonder te overschilderen : voor het stofvrij maken van vloeren en muren van garages, hospitalen, melkerijen, industriële keukens, zwembaden, chemische industrie.

### EIGENSCHAPPEN

Waterverdunbaar en reukloos

Goed hechtend op gladde ondergrond.

Toepasbaar op vochtige ondergronden (behalve in vloerverfsystemen)

Goede fixatie van verpoederde ondergronden

Goede isolatie van poreuze ondergronden

Goede chemische bestendigheid

### SAMENSTELLING

<b>BINDMIDDEL</b>	waterige emulsie van twee componenten epoxy
<b>PIGMENT</b>	geen
<b>OPLOSMIDDEL</b>	water

### GEbruik

#### VOORBEREIDING

De ondergrond moet proper en vetvrij zijn, indien nodig vooraf reinigen of ontvetten

#### **Verpoederde lagen, zoutuitbloedingen**

Zoveel mogelijk droog verwijderen

#### **Slecht hechtende verflagen**

Volledig verwijderen

#### **Mos- of algengroei**

Innevelen met verdund bleekwater (verdunnen tot ongeveer 4%), een 6-tal uren laten inwerken en naspoelen met water of met hogedrukreiniger. De muren voldoende lang laten uitdrogen (tot < 30 %)

#### **Herstellingen aan buitenmuren**

Dienen te gebeuren met rijnzand + cement of met andere cementgebonden vulmiddelen

#### **Openstaande voegen of barsten**

Afdichten met **ELASTOKIT**, na het aanbrengen van de grondlaag

#### VERWERKING

##### Belangrijk

Het hars (bovenaan in de verpakking) oproeren en bij de verharder gieten.

Beide componenten zeer grondig oproeren

Breng Epofix aan in 1 laag met borstel of rol. Voor een optimale laagdikte dient men traag te rollen tot verzadiging.

*Datum laatste wijziging: 2005-11-28*

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).



# EPOFIX

## WATERVERDUNBARE KLEURLOZE EPOXYPRIMER .

De pot-life van het mengsel bedraagt 1 uur (bij 20 °C), dit betekent dat het opgeroerde mengsel binnen het uur moet worden opgebruikt, ook al is er uiterlijk niets veranderd aan het mengsel. (het einde van de pot-life is niet waarneembaar).

Bij temperaturen hoger dan 25 °C moet het mengsel binnen het half uur worden opgebruikt.

### VERDUNNING

Gebruiksklaar

### VERBRUIK

10 - 15 m<sup>2</sup>/l

### DROOGTIJDEN

Stofdroog na 4 à 6 uur.

Overschilderbaar na 10 uur (zorg voor voldoende temperatuur en verluchting tijdens de droging)

### REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

## KENMERKEN

<b>DENSITEIT</b>	1.01 kg/l
<b>VLAMPUNT</b>	Niet van toepassing
<b>GLANSWAARDE</b>	nvt -
<b>VASTSTOFGEHALTE</b>	in gewicht: 10.49 % in volume: 9.76 %

## KLEUREN

Kleurloos.

## VERPAKKINGEN

**STANDAARD** 1l, 4l

## BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is **EPOFIX** minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5°C en 35 °C

## VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Vorstvrij bewaren

**EPOFIX** moet bij gebruik buiten binnen de week overschilderd worden.

**EPOFIX** niet verspuiten

Bij contact met de huid en de ogen : overvloedig met water spoelen

De potlife van **EPOFIX** is 1 uur. Nadien verliest het product zijn eigenschappen. Let

wel : het einde van de pot-life is niet waarneembaar

Veiligheid en hygiëne : raadpleeg de veiligheidsfiche

*Datum laatste wijziging: 2005-11-28*

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).